

BRAVA

Supertropical

IA NTIVEGETATIVA LONG-LIFE

Antivegetativa adatta per proteggere dal fouling la carena per tutta la stagione, anche se la barca resta ferma in porto. SUPERTROPICAL è adatta per imbarcazioni sia a vela che a motore, anche veloci. Le tinte azzurro, rosso, blu e nero non sono indicate per l'alluminio, mentre la tinta bianco extra, essendo esente da rame, è indicata per tutti i metalli.

Si applica a pennello, a rullo a pelo corto o a spruzzo airless, direttamente sulle vecchie antivegetative o su primer adeguato (vedi tabelle cicli di verniciatura).

Applicarne 2 mani, + 1 nelle parti più soggette a turbolenza (timone, prua, linea di galleggiamento e zone vicino all'elica) a distanza di 6-24 ore. Nessun tempo massimo per il varo.

GB LONG-LIFE ANTIFOULING

Long lasting protection antifouling for both motor and sailing boats.

SUPERTROPICAL in light blue, red, blue and black is not suitable for aluminium, the extra white, copper free, is suitable for aluminium and metal parts. Apply two coats by brush over a period of 6 to 24 hours on old antifouling or on suitable primer for the construction material. A third coat is suggested on waterline, rudder and all high turbulence areas.

F ANTIFOULING LONG-LIFE

Protection prolongée de la carène contre la végétation et la faune, même si le bateau reste au port. SUPERTROPICAL est compatible avec la plupart des autres antifouling. Les couleurs rouge, bleu et noir ne sont pas recommandées sur l'aluminium. Appliquer à pinceau deux couches à intervalle de 6 à 24 heures sur l'ancien antifouling ou sur un primaire adapté au matériau de construction. Une troisième couche est recommandée pour le gouvernail, la ligne de flottaison et toutes les parties spécialement soumises à l'usure.

diluyente / thinner / diluent: "PER ANTIVEGETATIVE"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

essiccazione completa / complete drying / sechage complet: 24 h

vario / launching / lancement: min 24 h

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2-3

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 100 microns

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 27° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,8 (1,65 Bianco extra)

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.018 - 0.021

spruzzo convenzionale / spray / pistolet : pressione 3 - 3.5 Kg/cm2 ugello 1.4 - 1.7

colori / colors / couleurs: 

CONFORME CONFORME
BPR BPR
PROFESSIONALE DO IT YOURSELF



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.brava.it

